



GeoOne® Polyester

Dehnung bei 10% der Bruchlast Elongation at 10% of breaking load		3,4%		Empfehlungen für Märkte Recommendation for markets
Technische Daten Technical data				
Ø [mm]	kg / 100 m	Bl. real [daN]*	Bl. linear [daN]**	
1	0,08	20	22	
1,5	0,14	40	44	
2	0,22	75	83	
2,5	0,35	105	117	
3	0,61	150	167	
4	1,10	270	300	
5	1,72	420	467	
6	2,44	590	656	
8	4,35	1.030	1.144	
10	6,80	1.630	1.811	

Äußerst robuste und universell einsetzbare Flechtschnur.

- ⊕ **Performance:** Hohe Festigkeit, geringe Dehnung.
- ⊕ **Lebensdauer:** Sehr abriebfest, beste UV-Beständigkeit.
- ⊕ **Universell:** Vielfältige Einsatzmöglichkeiten an Bord.

Extremely robust and universally deployable braided line.

- ⊕ **Performance:** High strength, low elongation.
- ⊕ **Durability:** Highly abrasion resistant, best UV resistance.
- ⊕ **Universal:** Wide range of applications on board.